

بيانات المنتج

أساس فيرنا ذو مذيب 26630

الوصف: أساس فيرنا ذو مذيب 26630 هو أساس أكريلك ذو مذيب مخضب ومغطي للسطح ، مقاوم لقلوية الأسطح الأسمنتية والمعمارية ، يتمتع بقدرة ممتازة على التغلغل داخل مسام السطح وعلى تثبيت المواد المفككة بالسطح بالإضافة إلى تغطية السطح ، ولذلك فهو يستخدم كأساس لنظم دهانات الإيملشن والألكيد إينامل (الزيتي) خصوصا على الأسطح الضعيفة.

مثالي للاستخدام الداخلي والخارجي للحوائط والأسقف والقواطع وخلافه.

مجالات الاستعمال:

الأسطح: الخرسانة واللياسة الأسمنتية والجبسية وألواح اللياسة والألواح الجبسية GB وألواح الخرسانة المسلحة بالألياف الزجاجية GRC وجميع أنواع الأسطح المعمارية. يستخدم خصيصا للأسطح الضعيفة والطبشورية وذات المسامية العالية ، يستخدم أيضا في حالات الصيانة للأسطح المدهونة سابقا.

الثوابت الفيزيائية:

الألوان/رقم درجة اللون:	أبيض / 10000
المظهر / التشطيب:	مطفي
نسبة المحتوى الصلب بالحجم:	±2%33
معدل الفرد النظري:	11 م ² /لتر - 30 ميكرون*
نقطة الوميض:	<66 درجة مئوية
الوزن النوعي:	1.1 كجم/لتر
المدة اللازمة للمس:	1 ساعة (20 درجة مئوية)

*معدل الفرد النظري تم حسابه بناء على نسبة المحتوى الصلب بالحجم ، وسمك الغشاء الجاف المتكورين أعلاه. يعتمد معدل الفرد العملي على السمك الحقيقي للغشاء الجاف ، وطبيعة السطح المدهون ومعامل استهلاكه. **الثوابت الفيزيائية للمنتج قابلة للتغير في حدود المسموح به بالتصنيع. لمعلومات إضافية يرجى الرجوع "للمنكرات التوضيحية".**

إرشادات التطبيق:

طريقة التطبيق:	الفرشاة ، الرولة
المخفف (الحد الأقصى حجما):	08080 (0 - 5%)
تنظيف الأدوات:	مخفف فيرنا 08080
فترة إعادة الطلاء (حد أدنى):	1 ساعة (20 درجة مئوية)
فترة إعادة الطلاء (حد أقصى):	لا يوجد

حالة السطح: يجب أن يكون السطح تام المعالجة ، صلبا ، جافا وخاليا من الغبار والرمال وطبقات الدهانات السابقة المفككة ، كذلك من خبث الخرسانة والأوساخ والشحوم والزيوت. يوصى بتطبيق الأساس قبل تطبيق المعجون/المالي الذي تم

بيانات المنتج

توصيفه. في حالة إصلاح أماكن محددة من السطح بالمعجون (تلقيط) يتم تطبيق طبقة أخرى من الأساس فوق المعجون بهذه المناطق قبل الشروع في تطبيق الطبقات الفوقية.

المعلومات المذكورة أعلاه عن الجفاف بافتراض توافر تهوية مناسبة.

ملاحظات:

شرح توضيحي لنشرة معلومات المنتج.

المراجع:

متوفر في عبوات 3.7 لتر و18 لتر.

العبوات:

24 شهرا من تاريخ الإنتاج.

مدة الصلاحية:

يجب تخزين المنتج وفقا للنظم والقوانين المحلية وأن يتم التخزين بأماكن جافة وجيدة التهوية أن تكون بمعزل عن درجات الحرارة المرتفعة وكذلك عن أشعة الشمس المباشرة ، يجب غلق العبوات بإحكام بعد فتحها للاستخدام ، مع مراعاة التقليب الجيد قبل الاستخدام.

التخزين و المناولة:

تتم المناولة بعناية. قبل وأثناء الاستخدام يتم مراجعة جميع ملصقات السلامة على العبوات ، يتم مراجعة نشرات السلامة لمنتجات همبل واتباع جميع النظم والقوانين المحلية والوطنية. يراعى تجنب الاستنشاق و ملامسة الجلد والعيون والابتلاع. يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة ضد أي احتمال لحدوث اشتعال او انفجار كذلك ضد حدوث أي ضرر للبيئة. يتم التطبيق فقط في أماكن جيدة التهوية.

السلامة:

يلغي دليل بيانات المنتج هذا كافة الأدلة الصادرة قبله ، للتعريف ومجال العمل ارجع للمتكررات التوضيحية لنشرات بيانات المنتجات السارية و المعمول بها. تمثل البيانات والمواصفات والتوجيهات والتوصيات الواردة في هذا الدليل فقط نتائج اختبارات أو خبرات تم الحصول عليها تحت ظروف مراقبة ومعروفة. ويجب أن يتم تحديد دقة وكفاءة وشمولية أو ملائمة بيانات المنتجات الواردة في هذا الدليل تحت الظروف الحقيقية التي يرغب في استخدام المنتج فيها بواسطة المشتري / المستهلك وحده فقط . يتم تقديم المنتج مع كافة المساعدات الفنية حسب الشروط العامة للمبيعات ، التسليم والخدمات في فيرنا ، إلا إذا تم الاتفاق خطيا على غير ذلك. يخلي المنتج أو الموزع طرفه ويتنازل المشتري / المستهلك عن كل الدعاوى التي تشمل ، أي مسؤولية من مسؤوليات المنتج / الموزع تجاهه والتي تشمل على سبيل المثال الإهمال ، إلا فيما هو وارد في "الشروط العامة" المذكورة عن كافة النتائج ، الأضرار أو الخسائر المباشرة وغير المباشرة أو الأضرار الناجمة عن استخدام المنتجات حسب ما هو موصى به أعلاه بدليل بيانات المنتج أو غيرها. من الممكن تغيير بيانات المنتج الفنية بدون إشعار وتصبح لاغية بعد مضي خمس سنوات من صدورها .

أصدرت من قبل شركة أصباغ فيرنا.