

بيانات المنتج

أساس فيرنا أكريك تكس 282SY

الوصف: أساس فيرنا أكريك تكس 282SY هو أساس مقاوم للقلوية و غالق لمسام السطح من الأكرليك كوبوليمر مخضب ومغطي للسطح ، يحتوي على ركام ناعم لضمان قوة الالتصاق مع أوجه الدهانات الرشيه التالية له. ذو خواص تغلغل جيدة مما يزيد من قوة التصاق نظام الدهان بالسطح فضلا عن تثبيت السطح وتقويته.

مجال الاستعمال: مثالي للاستخدام الداخلي والخارجي للحوائط والأسقف والقواطع وخلافه ، صمم خصيصا للاستخدام كجزء من نظم الدهانات البارزة مثل فيرنا ستون تكس وفيرنا كرافت تكس أو مع الرشاشات المختلفة.

الأسطح: الخرسانة واللباسة الأسمنتية والجبسية وألواح اللباسة والألواح الجبسية GB وألواح الخرسانة المسلحة بالألياف الزجاجية GRC وجميع أنواع الأسطح المعمارية. يؤدي استخدام هذا المنتج الى تحسين حالة السطح وذلك بمقاومة قلوية الأسطح الأسمنتية وتقليل مساميتها، كذلك يمنح نظام الدهان قوة تحمل وبقاء ضد العوامل الجوية الصعبة.

الثوابت الفيزيائية:

الألوان/رقم الظل:	أبيض / 10000
المظهر / التشطيب:	مطفي
نسبة المحتوى الصلب بالحجم:	±2%37
معدل الفرد النظري:	12.3 م ² /لتر - 30 ميكرون *
نقطة الوميض:	<66 درجة مئوية
الوزن النوعي:	1.45 كجم/لتر
المدة اللازمة للمس:	1 ساعة (20 درجة مئوية)
	* معدل الفرد النظري تم حسابه بناءا على نسبة المحتوى الصلب بالحجم ، وسمك الغشاء الجاف المتكورين أعلاه. يعتمد معدل الفرد العملي على السمك الحقيقي للغشاء الجاف ، وطبيعة السطح المدهون ومعامل استهلاكه.
	الثوابت الفيزيائية للمنتج قابلة للتغير في حدود المسموح به بالتصنيع. لمعلومات إضافية يرجى الرجوع "للمذكرات التوضيحية".

إرشادات التطبيق:

طريقة التطبيق:	الفرشاة ، الرولر .
المخفف (الحد الأقصى حجما):	ماء عذب (0 - 5%)
تنظيف الأدوات:	ماء عذب
سمك الطبقة المذكور (جافة):	30 ميكرون
سمك الطبقة المذكور (رطبة):	85 ميكرون
فترة إعادة الطلاء (حد أدنى):	2 ساعة (20 درجة مئوية)
فترة إعادة الطلاء (حد أقصى):	لا يوجد

إعداد السطح: يجب أن يكون السطح تام المعالجة ، صلبا ، جافا وخاليا من الغبار والرمال وطبقات الدهانات السابقة المفككة ، كذلك من خبث الخرسانة والأوساخ والشحوم والزيوت. يوصى بتطبيق الأساس قبل تطبيق المعجون/المالي الذي تم

بيانات المنتج

توصيفه. في حالة إصلاح أماكن محددة من السطح بالمعجون (تلقيط) يتم تطبيق طبقة أخرى من الأساس فوق المعجون بهذه المناطق قبل الشروع في تطبيق الطبقات الفوقية.

ملاحظات:

يستخدم فقط عندما يكون من المؤكد لعمليتي التطبيق والجفاف أن يتما عند درجات حرارة أعلى من 5 درجة مئوية ، ويفضل فوق 10 درجة مئوية وأن تكون الرطوبة النسبية في الجو أقل من 75%.
يمكن توصيف أنواع أخرى من الأساس والمعجون حسب الاستخدام.
المعلومات المذكورة أعلاه عن الجفاف بافتراض توافر تهوية مناسبة.

المراجع:

شرح توضيحي لنشرة معلومات المنتج.

العبوات:

متوفر في عبوات 3.78 لتر و18 لتر.

مدة الصلاحية:

24 شهرا من تاريخ الإنتاج.

التخزين و المناولة:

يجب تخزين المنتج وفقا للنظم والقوانين المحلية وأن يتم التخزين بأماكن جافة وجيدة التهوية أن تكون بمعزل عن درجات الحرارة المرتفعة وكذلك عن أشعة الشمس المباشرة ، يجب غلق العبوات بإحكام بعد فتحها للاستخدام ، مع مراعاة التقليب الجيد قبل الاستخدام.

السلامة:

تتم المناولة بعناية. قبل وأثناء الاستخدام يتم مراجعة جميع ملصقات السلامة على العبوات ، يتم مراجعة نشرات السلامة لمنتجات فيرنا وإتباع جميع النظم والقوانين المحلية والوطنية. يراعى تجنب الاستنشاق و ملامسة الجلد والعيون والابتلاع. يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة ضد أي احتمال لحدوث اشتعال أو انفجار كذلك ضد حدوث أي ضرر للبيئة. يتم التطبيق فقط في أماكن جيدة التهوية.

يلغي دليل بيانات المنتج هذا كافة الأملة الصادرة قبله ، للتعريف ومجال العمل ارجع للمكررات التوضيحية لنشرات بيانات المنتجات السارية و المعمول بها. تمثل البيانات والمواصفات والتوجيهات والتوصيات الواردة في هذا الدليل فقط نتائج اختبارات أو خبرات تم الحصول عليها تحت ظروف مراقبة ومعروفة. ويجب أن يتم تحديد دقة وكفاءة وشمولية أو ملائمة بيانات المنتجات الواردة في هذا الدليل تحت الظروف الحقيقية التي يرغب في استخدام المنتج فيها بواسطة المشتري / المستهلك وحده فقط . يتم تقديم المنتج مع كافة المساعدات الفنية حسب الشروط العامة للمبيعات ، التسليم والخدمات فيفيرنا ، إلا إذا تم الاتفاق خطيا على غير ذلك. يخلي المنتج أو الموزع طرفه وبتنازل المشتري / المستهلك عن كل الدعاوى التي تشمل ، أي مسئولية من مسؤوليات المنتج / الموزع تجاهه والتي تشمل على سبيل المثال الإهمال ، إلا فيما هو وارد في "الشروط العامة" المذكورة عن كافة النتائج ، الأضرار أو الخسائر المباشرة وغير المباشرة أو الأضرار الناجمة عن استخدام المنتجات حسب ما هو موصى به أعلاه بدليل بيانات المنتج أو غيرها. من الممكن تغيير بيانات المنتج الفنية بدون إشعار وتصبح لاغية بعد مضي خمس سنوات من صدورها.

بيانات المنتج



أصدرت من قبل شركة أصباغ هميل البحرية ايه/ايس.