

## بيانات المنتج

### فيرنا مالى الشروخ 383SY

**الوصف:** توباز مالى الشروخ 383SY عبارة عن تركيبة خاصة تتكون من بوليمرات مصنعة ومخضبات خاصة. يوصى باستخدامه كمالى للشروخ والشقوق حتى عرض 5 مم ، وكذلك لتسوية الأسطح غير المنتظمة.

مثالي للاستخدام الداخلي والخارجي للحوائط والأسقف والقواطع وخلافه.

### مجال الاستعمال:

الخرسانة واللياسة الأسمنتية والجبسية وألواح اللياسة والألواح الجبسية GB وألواح الخرسانة المسلحة بالألياف الزجاجية GRC وجميع أنواع الأسطح المعمارية.

### الأسطح:

### الثوابت الفيزيائية:

مانتل للأبيض / 11630

الألوان/رقم الظل:

مطفي

المظهر / التشطيب:

59±2 %

نسبة المحتوى الصلب بالحجم:

<66 درجة مئوية

نقطة الوميض:

1.35 كجم/لتر

الوزن النوعي:

4 ساعة (10 درجة مئوية) 2 ساعة (20 درجة مئوية) 1 ساعة (40 درجة مئوية)

المدة اللازمة للمس:

8 ساعة (10 درجة مئوية) 4 ساعة (20 درجة مئوية) 2 ساعة (40 درجة مئوية)

جاهز للصنفرة:

يعتمد معدل الفرد العملي على السمك الحقيقي للغشاء الجاف ، وطبيعة السطح المدهون ومعامل استهلاكه.

الثوابت الفيزيائية للمنتج قابلة للتغير في حدود المسموح به بالتصنيع.

لمعلومات إضافية يرجى الرجوع "للمنكرات التوضيحية".

### إرشادات التطبيق:

سكين المعجون ، البروة (المشحاف)

طريقة التطبيق:

ماء عذب

تنظيف الأدوات:

9 ساعة (10 درجة مئوية) 5 ساعة (20 درجة مئوية) 3 ساعة (40 درجة مئوية)

فترة إعادة الطلاء (حد أدنى):

لا يوجد لا يوجد لا يوجد

فترة إعادة الطلاء (حد أقصى):

### حالة السطح:

يجب ان يكون السطح تام المعالجة ، صلبا ، جافا وخاليا من الغبار والرمال وطبقات الدهانات السابقة المفككة ، كذلك من خبث الخرسانة والأوساخ والشحوم والزيوت. يوصى بتطبيق الأساس قبل تطبيق المعجون/المالى الذي تم توصيفه. في حالة إصلاح أماكن محددة من السطح بالمعجون (تلقيط) يتم تطبيق طبقة أخرى من الأساس فوق المعجون بهذه المناطق قبل الشروع في تطبيق الطبقات الفوقية.

### ملاحظات:

يستخدم فقط عندما يكون من المؤكد لعمليتي التطبيق والجفاف أن يتما عند درجات حرارة أعلى من 5 درجة مئوية ، ويفضل فوق 10 درجة مئوية وأن تكون الرطوبة النسبية في الجو أقل من 75%.

## بيانات المنتج

يمكن توصيف أنواع أخرى من الأساس والمعجون حسب الاستخدام.  
المعلومات المذكورة أعلاه عن الجفاف بافتراض توافر تهوية مناسبة.

شرح توضيحي لنشرة معلومات المنتج.

**المراجع:**

متوفر في عبوات 4 كجم و20 كجم.

**العبوات:**

12 شهرا من تاريخ الانتاج.

**مدة الصلاحية:**

يجب تخزين المنتج وفقا للنظم والقوانين المحلية وأن يتم التخزين بأماكن جافة وجيدة التهوية أن تكون بمعزل عن درجات الحرارة المرتفعة وكذلك عن أشعة الشمس المباشرة ، يجب غلق العبوات بإحكام بعد فتحها للاستخدام ، مع مراعاة التقليب الجيد قبل الاستخدام.

**التخزين و المناولة:**

تتم المناولة بعناية. قبل وأثناء الاستخدام يتم مراجعة جميع ملصقات السلامة على العبوات ، يتم مراجعة نشرات السلامة لمنتجات همبل واتباع جميع النظم والقوانين المحلية والوطنية. يراعى تجنب الاستنشاق و ملامسة الجلد والعيون والابتلاع. يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة ضد أي احتمال لحدوث اشتعال او انفجار كذلك ضد حدوث أي ضرر للبيئة. يتم التطبيق فقط في أماكن جيدة التهوية.

**السلامة:**

## بيانات المنتج

يلغي دليل بيانات المنتج هذا كافة الأدلة الصادرة قبله ، للتعريف ومجال العمل ارجع للمتكررات التوضيحية لنشرات بيانات المنتجات السارية و المعمول بها. تمثل البيانات والمواصفات والتوجيهات والتوصيات الواردة في هذا الدليل فقط نتائج اختيارات أو خبرات تم الحصول عليها تحت ظروف مراقبة ومعروفة. ويجب أن يتم تحديد دقة وكفاءة وشمولية أو ملائمة بيانات المنتجات الواردة في هذا الدليل تحت الظروف الحقيقية التي يرغب في استخدام المنتج فيها بواسطة المشتري / المستهلك وحده فقط . يتم تقديم المنتج مع كافة المساعدات الفنية حسب الشروط العامة للمبيعات ، التسليم والخدمات في همل ، إلا إذا تم الاتفاق خطياً على غير ذلك. يخلي المنتج أو الموزع طرفه ويتنازل المشتري / المستهلك عن كل الدعاوى التي تشمل ، أي مسؤولية من مسؤوليات المنتج / الموزع تجاهه والتي تشمل على سبيل المثال الإهمال ، إلا فيما هو وارد في "الشروط العامة" المذكورة عن كافة النتائج ، الأضرار أو الخسائر المباشرة وغير المباشرة أو الأضرار الناجمة عن استخدام المنتجات حسب ما هو موصى به أعلاه بدليل بيانات المنتج أو غيرها. من الممكن تغيير بيانات المنتج الفنية بدون إشعار وتصبح لاغية بعد مضي خمس سنوات من صدورها .

أصدرت من قبل شركة أصباغ همل البحرية ايه/اس.