

بيانات المنتج

معجونه فيرنا ماستك 386SY

الوصف: معجونه فيرنا ماستك 386SY عبارة عن معجون اكرليك ذو أساس مائي . يمكن ان يستخدم كطبقة سميكة لتسوية الأسطح غير المنتظمة.يحتوي على نسبة عالية من المواد المألثة لذلك فهو ذو قدره عاليه على ملء الفراغات وتسويه عيوب السطح وذو خصائص صنفه عاليه.يمكن تغطيته بطبقة نهائيه من الألكيد اينامل (الزيتي)او الاملشن (المائي) دون الحاجة لعمل طبقة أساس قبلها .

مثالي للاستخدام الداخلي للحوائط والأسقف والقواطيع وخلافه.

مجال الاستعمال:

الخرسانة واللباسة الأسمنتية والجبسية وألواح اللباسة والألواح الجبسية GB وألواح الخرسانة المسلحة بالألياف الزجاجية GRC وجميع انواع الأسطح المعمارية.

الأسطح:

الثوابت الفيزيائية:

الألوان/رقم الظل: مائل للأبيض / 11630
المظهر / التشطيب: مطفي
نسبة المحتوى الصلب بالحجم: 48 ± 2 %
معدل الفرد النظري: تقريبا 2.4 م²/لتر - 200 ميكرون (في حالة تطبيقه كطبقة تسوية كاملة)

نقطة الوميض: < 66 درجة مئوية
الوزن النوعي: 1.7 كجم/لتر
المدة اللازمة للمس: 4 ساعة (10 درجة مئوية) 2 ساعة (20 درجة مئوية) 1 ساعة (40 درجة مئوية)
جاهز للصنفة: 8 ساعة (10 درجة مئوية) 4 ساعة (20 درجة مئوية) 2 ساعة (40 درجة مئوية)

يعتمد معدل الفرد العملي على السمك الحقيقي للغشاء الجاف ، وطبيعة السطح المدهون ومعامل استهلاكه.
الثوابت الفيزيائية للمنتج قابلة للتغير في حدود المسموح به بالتصنيع.
لمعلومات إضافية يرجى الرجوع "للمذكرات التوضيحية".

إرشادات التطبيق:

طريقة التطبيق: سكين المعجون ، البروة (المشحاف)
تنظيف الأدوات: ماء عذب
سمك الغشاء المحدد (جاف): 200 ميكرون
سمك الغشاء المحدد (رطب): 425 ميكرون

فترة إعادة الطلاء (حد أدنى): 9 ساعة (10 درجة مئوية) لا يوجد
فترة إعادة الطلاء (حد أقصى): 3 ساعة (40 درجة مئوية) لا يوجد

بيانات المنتج

حالة السطح:

يجب ان يكون السطح تام المعالجة ، صلبا ، جافا وخاليا من الغبار والرمال وطبقات الدهانات السابقة المفككة ، كذلك من خبث الخرسانة والأوساخ والشحوم والزيوت. يوصى بتطبيق الأساس قبل تطبيق المعجون/المالي الذي تم توصيفه.

ملاحظات:

يستخدم فقط عندما يكون من المؤكد لعمليتي التطبيق والجفاف أن يتما عند درجات حرارة أعلى من 5 درجة مئوية ، ويفضل فوق 10 درجة مئوية وأن تكون الرطوبة النسبية في الجو أقل من 75%.
يمكن توصيف أنواع أخرى من الأساس والمعجون حسب الاستخدام.
المعلومات المذكورة أعلاه عن الجفاف بافتراض توافر تهوية مناسبة.

المراجع:

شرح توضيحي لنشرة معلومات المنتج.

العبوات:

متوفر في عبوات 4 كجم و20 كجم.

مدة الصلاحية:

12 شهرا من تاريخ الانتاج.

التخزين و المناولة:

يجب تخزين المنتج وفقا للنظم والقوانين المحلية وأن يتم التخزين بأماكن جافة وجيدة التهوية أن تكون بمعزل عن درجات الحرارة المرتفعة وكذلك عن أشعة الشمس المباشرة ، يجب غلق العبوات بإحكام بعد فتحها للاستخدام ، مع مراعاة التقليب الجيد قبل الاستخدام.

السلامة:

تتم المناولة بعناية. قبل وأثناء الاستخدام يتم مراجعة جميع ملصقات السلامة على العبوات ، يتم مراجعة نشرات السلامة لمنتجات فيرنا واتباع جميع النظم والقوانين المحلية والوطنية. يراعى تجنب الاستنشاق و ملامسة الجلد والعيون والابتلاع. يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة ضد أي احتمال لحدوث اشتعال او انفجار كذلك ضد حدوث أي ضرر للبيئة. يتم التطبيق فقط في أماكن جيدة التهوية.

يلغي دليل بيانات المنتج هذا كافة الأدلة الصادرة قبله ، للتعريف ومجال العمل ارجع للمكررات التوضيحية لنشرات بيانات المنتجات السارية و المعمول بها. تمثل البيانات والموصفات والتوجيهات والتوصيات الواردة في هذا الدليل فقط نتائج اختبارات أو خبرات تم الحصول عليها تحت ظروف مراقبة ومعروفة. ويجب أن يتم تحديد دقة وكفاءة وشمولية أو ملائمة بيانات المنتجات الواردة في هذا الدليل تحت الظروف الحقيقية التي يرغب في استخدام المنتج فيها بواسطة المشتري / المستهلك وحده فقط . يتم تقديم المنتج مع كافة المساعدات الفنية حسب الشروط العامة للمبيعات ، التسليم والخدمات في فيرنا ، إلا إذا تم الاتفاق خطيا على غير ذلك. يخلي المنتج أو الموزع طرفه ويتنازل المشتري / المستهلك عن كل الدعاوى التي تشمل ، أي مسؤولية من مسؤوليات المنتج / الموزع تجاهه والتي تشمل على سبيل المثال الإهمال ، إلا فيما هو وارد في "الشروط العامة" المذكورة عن كافة النتائج ، الأضرار أو الخسائر المباشرة وغير المباشرة أو الأضرار الناجمة عن استخدام المنتجات حسب ما هو موصى به أعلاه بنليل بيانات المنتج أو غيرها. من الممكن تغيير بيانات المنتج الفنية بدون إشعار وتصحيح لاجبة بعد مضي خمس سنوات من صدورها .
أصدرت من قبل شركة أصباغ فيرنا .