

بيانات المنتج

فيرنا معجون داخلي 38840

الوصف: فيرنا معجون داخلي 38840 عبارة عن مائي/معجون أكريليك مائي ، مقاوم لقلوية السطح ، سريع الجفاف ، يحتوي على مواد مالئة ولذلك فهو ذو قدرة ملء جيدة لفراغات وعيوب السطح. يمكن استخدامه لاصلاح وملء التجاويف المحدودة بالسطح أو كطبقة كاملة لتسوية السطح. توباز معجون داخلي 38840 يمكن تغطيته بطبقة فوقية من الألكيد إينامل (الزيتي) أو الإيميلشن دون الحاجة لعمل طبقة أساس قبلها. مثالي للاستخدام الداخلي للحوائط والأسقف والقواطيع وخلافه.

مجال الاستعمال:

الخرسانة واللباسة الأسمنتية والجبسية وألواح اللباسة والألواح الجبسية GB وألواح الخرسانة المسلحة بالألياف الزجاجية GRC وجميع أنواع الأسطح المعمارية والخشبية.

الأسطح:

الثوابت الفيزيائية:

مائل للأبيض / 11630	الألوان/رقم الظل:
مطفي	المظهر / التشطيب:
46±2 %	نسبة المحتوى الصلب بالحجم:
تقريبا 1.35م ² /2م ³ كجم 200-ميكرون (في حالة تطبيقه كطبقة تسوية كاملة)	معدل الفرد النظري:
<66 درجة مئوية	نقطة الوميض:
1.7 كجم/لتر	الوزن النوعي:
4 ساعة (10 درجة مئوية)	المدة اللازمة للمس:
2 ساعة (20 درجة مئوية)	جاهز للصفرة:
1 ساعة (40 درجة مئوية)	
8 ساعة (10 درجة مئوية)	
4 ساعة (20 درجة مئوية)	
2 ساعة (40 درجة مئوية)	

يعتمد معدل الفرد العملي على السمك الحقيقي للغشاء الجاف ، وطبيعة السطح المدهون ومعامل استهلاكه.
الثوابت الفيزيائية للمنتج قابلة للتغير في حدود المسموح به بالتصنيع.
لمعلومات إضافية يرجى الرجوع "للمنكرات التوضيحية".

إرشادات التطبيق:

سكينة المعجون ، البروة (المشحاف)	طريقة التطبيق:
ماء عذب	تنظيف الأدوات:
200 ميكرون	سمك الغشاء المحدد (جاف):
435 ميكرون	سمك الغشاء المحدد (رطب):
9 ساعة (10 درجة مئوية)	فترة إعادة الطلاء (حد أدنى):
5 ساعة (20 درجة مئوية)	فترة إعادة الطلاء (حد أقصى):
3 ساعة (40 درجة مئوية)	
لا يوجد	
لا يوجد	
لا يوجد	

يجب ان يكون السطح تام المعالجة ، صلبا ، جافا وخاليا من الغبار والرمال وطبقات الدهانات السابقة المفككة ،

حالة السطح:

بيانات المنتج

كذلك من خبث الخرسانة والأوساخ والشحوم والزيوت. يوصى بتطبيق الأساس قبل تطبيق المعجون/المالي الذي تم توصيفه. في حالة إصلاح أماكن محددة من السطح بالمعجون (تلقيط) يتم تطبيق طبقة أخرى من الأساس فوق المعجون بهذه المناطق قبل الشروع في تطبيق الطبقات الفوقية.

ملاحظات:

يستخدم فقط عندما يكون من المؤكد لعمليتي التطبيق والجفاف أن يتما عند درجات حرارة أعلى من 5 درجة مئوية ، ويفضل فوق 10 درجة مئوية وأن تكون الرطوبة النسبية في الجو أقل من 75%.
يمكن توصيف أنواع أخرى من الأساس والمعجون حسب الاستخدام.
المعلومات المذكورة أعلاه عن الجفاف بافتراض توافر تهوية مناسبة.

التأسيس:

للأسطح الجديدة: يستخدم أساس همبل توباز عالي التغطية 283ME
للأسطح الضعيفة والطبشورية المفككة: يستخدم أساس همبل توباز أكربليك ذو مذيبي 26630

المراجع:

شرح توضيحي لنشرة معلومات المنتج.
متوفر في عبوات 5 كجم و25 كجم.

العبوات:

مدة الصلاحية:

12 شهرا من تاريخ الانتاج.

التخزين و المناولة:

يجب تخزين المنتج وفقا للنظم والقوانين المحلية وأن يتم التخزين بأماكن جافة وجيدة التهوية أن تكون بمعزل عن درجات الحرارة المرتفعة وكذلك عن أشعة الشمس المباشرة ، يجب غلق العبوات بإحكام بعد فتحها للاستخدام ، مع مراعاة التقليل الجيد قبل الاستخدام.

السلامة:

تتم المناولة بعناية. قبل وأثناء الاستخدام يتم مراجعة جميع ملصقات السلامة على العبوات ، يتم مراجعة نشرات السلامة لمنتجات همبل واتباع جميع النظم والقوانين المحلية والوطنية. يراعى تجنب الاستنشاق و ملامسة الجلد والعيون والابتلاع. يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة ضد أي احتمال لحدوث اشتعال او انفجار كذلك ضد حدوث أي ضرر للبيئة. يتم التطبيق فقط في أماكن جيدة التهوية.

يلغي دليل بيانات المنتج هذا كافة الأدلة الصادرة قبله ، للتعريف ومجال العمل ارجع للمكررات التوضيحية لنشرات بيانات المنتجات السارية و المعمول بها. تمثل البيانات والمواصفات والتوجيهات والتوصيات الواردة في هذا الدليل فقط نتائج اختبارات أو خبرات تم الحصول عليها تحت ظروف مراقبة ومعروفة. ويجب أن يتم تحديد دقة وكفاءة وشمولية أو ملائمة بيانات المنتجات الواردة في هذا الدليل تحت الظروف الحقيقية التي يرغب في استخدام المنتج فيها بواسطة المشتري / المستهلك وحده فقط . يتم تقديم المنتج مع كافة المساعدات الفنية حسب الشروط العامة للمبيعات ، التسليم والخدمات في همبل ، إلا إذا تم الاتفاق خطيا على غير ذلك. يخلي المنتج أو الموزع طرفه ويتنازل المشتري / المستهلك عن كل الدعاوى التي تشمل ، أي مسئولية من مسئوليات المنتج / الموزع تجاهه والتي تشمل على سبيل المثال الإهمال ، إلا فيما هو وارد في "الشروط العامة" المتكورة عن كافة النتائج ، الأضرار أو الخسائر المباشرة وغير المباشرة أو الأضرار الناجمة عن استخدام المنتجات حسب ما هو موصى به أعلاه بنليل بيانات المنتج أو غيرها. من الممكن تغيير بيانات المنتج الفنية بدون إشعار وتصبح لاغية بعد مضي خمس سنوات من صدورها. أصدرت من قبل شركة أصباغ فيرنا .