

## بيانات المنتج

### حشوة فيرنا الخارجية 38900SY

**الوصف:** حشوة فيرنا الخارجية 38900SY هي حشوة عالية الجودة ومرنة من الأكريليك المائي. نظرا لتمتعها بمحتوى عال من المواد الصلبة فهي تمتاز بالقابلية العالية للتشغيل والنعمومة والقدرة العالية على ملء فراغات وفجوات السطح ، مثالية للاستخدام في ملء الفواصل بالألواح الجبسية. يمكن استخدامها للملء ولإصلاح فجوات السطح أو كطبقة كاملة للتسوية. يتم تغطية حشوة توباز الخارجية 38900SY بطبقة فوقية من الألكيد أو الإيملشن دون الحاجة لطلاء أساس غالق قبلها.

مثالي للاستخدام الداخلي والخارجي للحوائط والأسقف والقواطع وخلافه.

### مجال الاستعمال:

الخرسانة واللياسة الأسمنتية والجبسية وألواح اللياسة والألواح الجبسية GB وألواح الخرسانة المسلحة بالألياف الزجاجية GRC وجميع أنواع الأسطح المعمارية.

### الأسطح:

### الثوابت الفيزيائية:

مائل للأبيض / 11630	الألوان/رقم الظل:
مطفي	المظهر / التشطيب:
±2%54	نسبة المحتوى الصلب بالحجم:
1.5م/كجم - 200 ميكرون (عند التطبيق كطبقة كاملة) *	معدل الفرد النظري:
<66 درجة مئوية	نقطة الوميض:
1.8 كجم/لتر	الوزن النوعي:
4 ساعة (10 درجة مئوية)	المدة اللازمة للمس:
2 ساعة (20 درجة مئوية)	جاهز للصفرة:
1 ساعة (40 درجة مئوية)	
8 ساعة (10 درجة مئوية)	
4 ساعة (20 درجة مئوية)	
2 ساعة (40 درجة مئوية)	

\* **معدل الفرد النظري** تم حسابه بناء على نسبة المحتوى الصلب بالحجم ، وسمك الغشاء الجاف المذكورين أعلاه. يعتمد معدل الفرد العملي على السمك الحقيقي للطبقة الجافة ، وطبيعة السطح المدهون ومعامل استهلاكه. **الخواص الفيزيائية** للمنتج قابلة للتغير في حدود المسموح به بالتصنيع. لمعلومات إضافية يرجى الرجوع "للمذكرات التوضيحية".

### إرشادات التطبيق:

سكينة المعجون ، البروة (المشحاف)	طريقة التطبيق:
ماء عذب	تنظيف الأدوات:
200 ميكرون	سمك الغشاء المحدد(جاف):
375 ميكرون	سمك الغشاء المحدد(رطب):
9 ساعة (10 درجة مئوية)	فترة إعادة الطلاء (حد أدنى):
5 ساعة (20 درجة مئوية)	فترة إعادة الطلاء (حد أقصى):
3 ساعة (40 درجة مئوية)	
لا يوجد	
لا يوجد	
لا يوجد	

## بيانات المنتج

### حالة السطح:

يجب أن يكون السطح تام المعالجة ، صلبا ، جافا وخاليا من الغبار والرمال وطبقات الدهانات السابقة المفككة ، كذلك من خبث الخرسانة والأوساخ والشحوم والزيوت. يوصى بتطبيق الأساس قبل تطبيق المعجون/المالي الذي تم توصيفه. في حالة إصلاح أماكن محددة من السطح بالمعجون (تلقيط) يتم تطبيق طبقة أخرى من الأساس فوق المعجون بهذه المناطق قبل الشروع في تطبيق الطبقات الفوقية.

### ملاحظات:

يستخدم فقط عندما يكون من المؤكد لعمليتي التطبيق والجفاف أن يتما عند درجات حرارة أعلى من 5 درجة مئوية ، ويفضل فوق 10 درجة مئوية وأن تكون الرطوبة النسبية في الجو أقل من 75%.  
يمكن توصيف أنواع أخرى من الأساس والمعجون حسب الاستخدام.  
المعلومات المذكورة أعلاه عن الجفاف بافتراض توافر تهوية مناسبة.

### المراجع:

شرح توضيحي لنشرة معلومات المنتج.

### العبوات:

متوفر في عبوات 5 كجم و25 كجم.

### مدة الصلاحية:

12 شهرا من تاريخ الإنتاج.

### التخزين و المناولة:

يجب تخزين المنتج وفقا للنظم والقوانين المحلية وأن يتم التخزين بأماكن جافة وجيدة التهوية أن تكون بمعزل عن درجات الحرارة المرتفعة وكذلك عن أشعة الشمس المباشرة ، يجب غلق العبوات بإحكام بعد فتحها للاستخدام ، مع مراعاة التقليب الجيد قبل الاستخدام.

### السلامة:

تتم المناولة بعناية. قبل وأثناء الاستخدام يتم مراجعة جميع ملصقات السلامة على العبوات ، يتم مراجعة نشرات السلامة لمنتجات همبل واتباع جميع النظم والقوانين المحلية والوطنية. يراعى تجنب الاستنشاق و ملامسة الجلد والعيون والابتلاع. يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة ضد أي احتمال لحدوث اشتعال او انفجار كذلك ضد حدوث أي ضرر للبيئة. يتم التطبيق فقط في أماكن جيدة التهوية.

يلغي دليل بيانات المنتج هذا كافة الأدلة الصادرة قبله ، للتعريف ومجال العمل ارجع للمكررات التوضيحية لنشرات بيانات المنتجات السارية و المعمول بها. تمثل البيانات والمواصفات والتوجيهات والتوصيات الواردة في هذا الدليل فقط نتائج اختبارات أو خبرات تم الحصول عليها تحت ظروف مراقبة ومعروفة. ويجب أن يتم تحديد دقة وكفاءة وشمولية أو ملائمة بيانات المنتجات الواردة في هذا الدليل تحت الظروف الحقيقية التي يرغب في استخدام المنتج فيها بواسطة المشتري / المستهلك وحده فقط . يتم تقديم المنتج مع كافة المساعدات الفنية حسب الشروط العامة للمبيعات ، التسليم والخدمات في فيرنا ، إلا إذا تم الاتفاق خطيا على غير ذلك. يخلي المنتج أو الموزع طرفه ويتنازل المشتري / المستهلك عن كل الدعاوى التي تشمل ، أي مسؤولية من مسؤوليات المنتج / الموزع تجاهه والتي تشمل على سبيل المثال الإهمال ، إلا فيما هو وارد في "الشروط العامة" المذكورة عن كافة النتائج ، الأضرار أو الخسائر المباشرة وغير المباشرة أو الأضرار الناجمة عن استخدام المنتجات حسب ما هو موصى به أعلاه بنليل بيانات المنتج أو غيرها. من الممكن تغيير بيانات المنتج الفنية بدون إشعار وتصبح لاغية بعد مضي خمس سنوات من صدورها .  
أصدرت من قبل شركة أصباغ فيرنا .