



فيرنالأكيد إينامل نصف لامع 524SY

الوصف: فيرنالأكيد إينامل نصف لامع 524SY عبارة عن دهان إينامل زيتي (ألكيدي) ذو جودة عالية ومتوفر بالعديد من الألوان ، يطبق كطبقة فوقية ليعطي سطحا نصف لامع وذو قابلية عالية للغسيل. ذو خواص تطبيق ممتازة فهو يتمتع بانسيابية ممتازة ، ومقاومة للتسييل ، وسهولة في التطبيق.

مجال الاستعمال: للاستخدام الداخلي والخارجي ، مثالي للاستخدام في المطابخ والحمامات وللأبواب والشبابيك والأثاث والأعمال الخشبية عموما ، كذلك مناسب للأعمال المعدنية.

الأسطح: يستخدم كطبقة فوقية للأسطح الداخلية والخارجية الحديدية والخشبية ، كذلك يستخدم للأسطح الأسمنتية والجبسية الداخلية المعدة بالأساس (البرايمر) المقاوم لقلوية السطح.

الثوابت الفيزيائية:

أبيض / 10000 ، أو حسب نموذج ألوان فيرنا.	الألوان/رقم النزل:
نصف لامع	المظهر / التشطيب:
50±2%	نسبة المحتوى الصلب بالحجم:
16.6 م/2لتر - 30 ميكرون*	معدل الفرد النظري:
38 درجة مئوية	نقطة الوميض:
1.3 كجم/لتر	الوزن النوعي:
6 ساعة (20 درجة مئوية)	المدة اللازمة للمس:
*معدل الفرد النظري تم حسابه بناء على نسبة المحتوى الصلب بالحجم ، وسمك الغشاء الجاف المذكورين أعلاه.	
يعتمد معدل الفرد العملي على السمك الحقيقي للغشاء الجاف ، وطبيعة السطح المدهون ومعامل استهلاكه.	
الثوابت الفيزيائية للمنتج قابلة للتغير في حدود المسموح به بالتصنيع.	
لمعلومات إضافية يرجى الرجوع "للمنكرات التوضيحية".	

إرشادات التطبيق:

الفرشاة ، الرولر	الفرش التقليدي (الهوائي)	الفرش اللاهوائي	طريقة التطبيق:
08230 (0 - 5%)	08230 (15%)	08230 (5%)	المخفف (الحد الأقصى حجما):
مخفف فيرنا 08230			تنظيف الأدوات:
30 ميكرون			سمك الغشاء المحدد (جاف):
60 ميكرون			سمك الغشاء المحدد (رطب):
8 ساعة (20 درجة مئوية)			فترة إعادة الطلاء (حد أدنى):
لا يوجد			فترة إعادة الطلاء (حد أقصى):

حالة السطح: يجب ان يكون السطح تام المعالجة ، صلبا ، جافا وخاليا من الغبار والرمال وطبقات الدهانات السابقة المفككة ، كذلك من خبث الخرسانة والأوساخ والشحوم والزيوت. يوصى بتطبيق الأساس قبل تطبيق المعجون/المالي الذي تم توصيفه. في حالة إصلاح أماكن محددة من السطح بالمعجون (تلقيط) يتم تطبيق طبقة أخرى من الأساس فوق المعجون بهذه المناطق قبل الشروع في تطبيق الطبقات الفوقية.



بيانات المنتج

التأسيس:

للأسطح المعدنية الحديدية: يستخدم أساس همبل توباز أكسيد أحمر 123ME

للأسطح الخشبية: يستخدم أساس همبل توباز أكرليك ذو مزيب 26630

الملاء:

للأسطح الأسمنتية الداخلية: يستخدم همبل توباز حشوة داخلية 38840

ملاحظات:

يمكن توصيف أنواع أخرى من الأساس والمعجون حسب الاستخدام.
المعلومات المذكورة أعلاه عن الجفاف بافتراض توافر تهوية مناسبة.

المراجع:

شرح توضيحي لنشرة معلومات المنتج.

العبوات:

متوفر في عبوات 1 لتر و 3.79 لتر و 18 لتر.

مدة الصلاحية:

24 شهرا من تاريخ الانتاج.

التخزين و المناولة:

يجب تخزين المنتج وفقا للنظم والقوانين المحلية وأن يتم التخزين بأماكن جافة وجيدة التهوية أن تكون بمعزل عن درجات الحرارة المرتفعة وكذلك عن أشعة الشمس المباشرة ، يجب غلق العبوات بإحكام بعد فتحها للاستخدام ، مع مراعاة التقليب الجيد قبل الاستخدام.

السلامة:

تتم المناولة بعناية. قبل وأثناء الاستخدام يتم مراجعة جميع ملصقات السلامة على العبوات ، يتم مراجعة نشرات السلامة لمنتجات همبل واتباع جميع النظم والقوانين المحلية والوطنية. يراعى تجنب الاستنشاق و ملامسة الجلد والعيون والابتلاع. يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة ضد أي احتمال لحدوث اشتعال او انفجار كذلك ضد حدوث أي ضرر للبيئة. يتم التطبيق فقط في أماكن جيدة التهوية.

يلغي دليل بيانات المنتج هذا كافة الأدلة الصادرة قبله ، للتعريف ومجال العمل ارجع للمكررات التوضيحية لنشرات بيانات المنتجات السارية و المعمول بها. تمثل البيانات والمواصفات والتوجيهات والتوصيات الواردة في هذا الدليل فقط نتائج اختبارات أو خبرات تم الحصول عليها تحت ظروف مراقبة ومعروفة. ويجب أن يتم تحديد دقة وكفاءة وشمولية أو ملائمة بيانات المنتجات الواردة في هذا الدليل تحت الظروف الحقيقية التي يرغب في استخدام المنتج فيها بواسطة المشتري / المستهلك وحده فقط . يتم تقديم المنتج مع كافة المساعدات الفنية حسب الشروط العامة للمبيعات ، التسليم والخدمات في همبل ، إلا إذا تم الاتفاق خطيا على غير ذلك. يخلي المنتج أو الموزع طرفه ويتنازل المشتري / المستهلك عن كل الدعاوى التي تشمل ، أي مسئولية من مسؤوليات المنتج / الموزع تجاهه والتي تشمل على سبيل المثال الإهمال ، إلا فيما هو وارد في "الشروط العامة" المذكورة عن كافة النتائج ، الأضرار أو الخسائر المباشرة وغير المباشرة أو الأضرار الناجمة عن استخدام المنتجات حسب ما هو موصى به أعلاه بنليل بيانات المنتج أو غيرها. من الممكن تغيير بيانات المنتج الفنية بدون إشعار وتصبح لاغية بعد مضي خمس سنوات من صدورها .
أصدرت من قبل شركة أصباغ فيرنا .