

بيانات المنتج

فيرنا ألكيد إينامل مطفي 526SY

الوصف: فيرنا ألكيد إينامل مطفي 526SY عبارة عن دهان إينامل زيتي ذو جودة عالية ومتوفر بالعديد من الألوان ، يطبق كطبقة فوقية ليعطي سطحا لامعا وذو قابلية عالية للغسيل. ذو خواص تطبيق ممتازة فهو يتمتع بانسيابية ممتازة ، ومقاومة للتسييل ، وسهولة في التطبيق.

مجال الاستعمال: للاستخدام الداخلي والخارجي ، مثالي للاستخدام في المطابخ والحمامات وللأبواب والشبابيك والأثاث والأعمال الخشبية عموما ، كذلك مناسب للأعمال المعدنية.

الأسطح: يستخدم كطبقة فوقية للأسطح الداخلية والخارجية الحديدية والخشبية ، كذلك يستخدم للأسطح الأسمنتية والجبسية الداخلية المعدة بالأساس (البرايمر) المقاوم لقلوية السطح.

الثوابت الفيزيائية:

الألوان/رقم الظل:	أبيض / 10000 ، أو حسب نموذج ألوان فيرنا.
المظهر / التشطيب:	مطفي
نسبة المحتوى الصلب بالحجم:	55±2 %
معدل الفرد النظري:	18.3م ² /لتر – 30 ميكرون*
نقطة الوميض:	38 درجة مئوية
الوزن النوعي:	1.6 كجم/لتر
المدة اللازمة للمس:	6 ساعات (20 درجة مئوية)
	*معدل الفرد النظري تم حسابه بناء على نسبة المحتوى الصلب بالحجم ، وسمك الغشاء الجاف المذكورين أعلاه. يعتمد معدل الفرد العملي على السمك الحقيقي للغشاء الجاف ، وطبيعة السطح المدهون ومعامل استهلاكه.
	الثوابت الفيزيائية للمنتج قابلة للتغير في حدود المسموح به بالتصنيع.
	لمعلومات إضافية يرجى الرجوع "للمنكرات التوضيحية".

إرشادات التطبيق:

طريقة التطبيق:	الفرشاة ، الرولر
المخفف (الحد الأقصى حجما):	08230 (0 - 5%)
تنظيف الأدوات:	مخفف فيرنا 08230
سمك الغشاء المحدد (جاف):	30 ميكرون
سمك الغشاء المحدد (رطب):	55 ميكرون
فترة إعادة الطلاء (حد أدنى):	8 ساعة (20 درجة مئوية)
فترة إعادة الطلاء (حد أقصى):	لا يوجد
	الفرش اللاهوائي 08230 (5%)
	الرش التقليدي (الهوائي) 08230 (15%)

حالة السطح: يجب ان يكون السطح تام المعالجة ، صلبا ، جافا وخاليا من الغبار والرمال وطبقات الدهانات السابقة المفككة ،

بيانات المنتج

كذلك من خبث الخرسانة والأوساخ والشحوم والزيوت. يوصى بتطبيق الأساس قبل تطبيق المعجون/المالئ الذي تم توصيفه. في حالة إصلاح أماكن محددة من السطح بالمعجون (تلقيط) يتم تطبيق طبقة أخرى من الأساس فوق المعجون بهذه المناطق قبل الشروع في تطبيق الطبقات الفوقية.

التأسيس:

للأسطح المعدنية الحديدية: يستخدم أساس فيرنا 12050
للأسطح الخشبية: يستخدم أساس فيرنا أكريك نو مذيب 26630
للأسطح الاسمنتية: يستخدم اساس مائي 283SY او 28830

الملء:

للأسطح الأسمنتية الداخلية: يستخدم حشوة فيرنا داخلية 38840 أو معجونه فيرنا ماستك 386SY

ملاحظات:

يمكن توصيف أنواع أخرى من الأساس والمعجون حسب الاستخدام.
المعلومات المذكورة أعلاه عن الجفاف بافتراض توافر تهوية مناسبة.

المراجع:

شرح توضيحي لنشرة معلومات المنتج.

العبوات:

متوفر في عبوات الليتر و 3.79 لتر و 18 لتر.

مدة الصلاحية:

24 شهرا من تاريخ الانتاج.

التخزين و المناولة:

يجب تخزين المنتج وفقا للنظم والقوانين المحلية وأن يتم التخزين بأماكن جافة وجيدة التهوية أن تكون بمعزل عن درجات الحرارة المرتفعة وكذلك عن أشعة الشمس المباشرة ، يجب غلق العبوات بإحكام بعد فتحها للاستخدام ، مع مراعاة التقليب الجيد قبل الاستخدام.

السلامة:

تتم المناولة بعناية. قبل وأثناء الاستخدام يتم مراجعة جميع ملصقات السلامة على العبوات ، يتم مراجعة نشرات السلامة لمنتجات فيرنا واتباع جميع النظم والقوانين المحلية والوطنية. يراعى تجنب الاستنشاق و ملامسة الجلد والعيون والابتلاع. يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة ضد أي احتمال لحدوث اشتعال او انفجار كذلك ضد حدوث أي ضرر للبيئة. يتم التطبيق فقط في أماكن جيدة التهوية.

يلغي دليل بيانات المنتج هذا كافة الأدلة الصادرة قبله ، للتعريف ومجال العمل ارجع المتكررات التوضيحية لنشرات بيانات المنتجات السارية و المعمول بها. تمثل البيانات والمواصفات والتوجيهات والتوصيات الواردة في هذا الدليل فقط نتائج اختبارات أو خبرات تم الحصول عليها تحت ظروف مراقبة ومعروفة. ويجب أن يتم تحديد دقة وكفاءة وشمولية أو ملائمة بيانات المنتجات الواردة في هذا الدليل تحت الظروف الحقيقية التي يرغب في استخدام المنتج فيها بواسطة المشتري / المستهلك وحده فقط . يتم تقديم المنتج مع كافة المساعدات الفنية حسب الشروط العامة للمبيعات ، التسليم والخدمات في فيرنا ، إلا إذا تم الاتفاق خطيا على غير ذلك. يخلي المنتج أو الموزع طرفه ويتنازل المشتري / المستهلك عن كل الدعاوى التي تشمل ، أي مسئولية من مسؤوليات المنتج / الموزع تجاهه والتي تشمل على سبيل المثال الإهمال ، إلا فيما هو وارد في "الشروط العامة" المذكورة عن كافة النتائج ، الأضرار أو الخسائر المباشرة وغير المباشرة أو الأضرار الناجمة عن استخدام المنتجات حسب ما هو موصى به أعلاه بدليل بيانات المنتج أو غيرها. من الممكن تغيير بيانات المنتج الفنية بدون إشعار وتصبح لاغية بعد مضي خمس سنوات من صدورها .

صدرت من قبل شركة أصباغ فيرنا .