

بيانات المنتج

فيرنا إيملشن نصف لامع 587SY

توباز إيملشن نصف لامع 587SY يعطي طبقة فوقية عالية الجودة تعتمد في تركيبها على أكريلك كوبوليمر ، يعطي سطحاً أملساً لامعاً يتمتع بالمقاومة العالية للعوامل الجوية والقابلية العالية للغسيل.

الوصف:

مثالي للاستخدام الداخلي والخارجي للحوائط والأسقف والقواطع وخلافه عندما يراد الحصول على مظهر نصف لامع أخاذ.

مجال الاستعمال:

يستخدم كطبقة فوقية للأسطح الداخلية والخارجية من الخرسانة واللياسة الأسمنتية والجبسية وألواح اللياسة والألواح الجبسية GB وألواح الخرسانة المسلحة بالألياف الزجاجية GRC وجميع أنواع الأسطح المعمارية.

الأسطح:

الثوابت الفيزيائية:

أبيض / 10000 ، أو حسب نموذج ألوان فيرنا ، أو أي لون يتم اختياره

الألوان/رقم الظل:

نصف لامع

المظهر / التشطيب:

±2 38 %

نسبة المحتوى الصلب بالحجم:

12.7 م/2لتر - 30 ميكرون *

معدل الفرد النظري:

<66 درجة مئوية

نقطة الوميض:

1.2 كجم/لتر

الوزن النوعي:

1 ساعة (20 درجة مئوية)

المدة اللازمة للمس:

*معدل الفرد النظري تم حسابه بناءً على نسبة المحتوى الصلب بالحجم ، وسمك الغشاء الجاف المتكورين أعلاه.

يعتمد معدل الفرد العملي على السمك الحقيقي للغشاء الجاف ، وطبيعة السطح المدهون ومعامل استهلاكه.

الثوابت الفيزيائية للمنتج قابلة للتغير في حدود المسموح به بالتصنيع.

لمعلومات إضافية يرجى الرجوع "للمنكرات التوضيحية".

إرشادات التطبيق:

طريقة التطبيق:

الرش اللاهوائي

الرش التقليدي (الهوائي)

الفرشاة ، الرولر

ماء عذب (5%)

ماء عذب (15%)

ماء عذب (0 - 5%)

المخفف (الحد الأقصى حجماً):

ماء عذب

تنظيف الأدوات:

30 ميكرون

سمك الغشاء المحدد (جاف):

80 ميكرون

سمك الغشاء المحدد (رطب):

1 ساعة (40 درجة مئوية)

2 ساعة (20 درجة مئوية)

4 ساعة (10 درجة مئوية)

فترة إعادة الطلاء (حد أدنى):

لا يوجد

لا يوجد

لا يوجد

فترة إعادة الطلاء (حد أقصى):

يجب ان يكون السطح تام المعالجة ، صلباً ، جافاً وخالياً من الغبار والرمال وطبقات الدهانات السابقة المفككة ، كذلك من خبث الخرسانة والأوساخ والشحوم والزيوت. يوصى بتطبيق الأساس قبل تطبيق المعجون/المالي الذي تم توصيفه. في حالة إصلاح أماكن محددة من السطح بالمعجون (تلقيط) يتم تطبيق طبقة أخرى من الأساس فوق المعجون بهذه المناطق قبل الشروع في تطبيق الطبقات الفوقية.

حالة السطح:

بيانات المنتج

التأسيس:

للأسطح الجديدة: يستخدم أساس همبل توباز عالي التغطية 283SY
للأسطح الضعيفة والطبشورية المفككة: يستخدم أساس فيرنا أكريلك ذو مزيب 26630

الملاء:

للأسطح الأسمنتية الداخلية: يستخدم فيرنا حشوة داخلية 38840
للأسطح الأسمنتية الخارجية: يستخدم فيرنا مالى الشروخ 383SY

ملاحظات:

يستخدم فقط عندما يكون من المؤكد لعمليتي التطبيق والجفاف أن يتما عند درجات حرارة أعلى من 5 درجة مئوية ، ويفضل فوق 10 درجة مئوية وأن تكون الرطوبة النسبية في الجو أقل من 75% .
يمكن توصيف أنواع أخرى من الأساس والمعجون حسب الاستخدام .
المعلومات المذكورة أعلاه عن الجفاف بافتراض توافر تهوية مناسبة .

المراجع:

شرح توضيحي لنشرة معلومات المنتج .

العبوات:

متوفر في عبوات 1 لتر و 79.3 لتر و 18 لتر .

مدة الصلاحية:

24 شهرا من تاريخ الانتاج .

التخزين و المناولة:

يجب تخزين المنتج وفقا للنظم والقوانين المحلية وأن يتم التخزين بأماكن جافة وجيدة التهوية أن تكون بمعزل عن درجات الحرارة المرتفعة وكذلك عن أشعة الشمس المباشرة ، يجب غلق العبوات بإحكام بعد فتحها للاستخدام ، مع مراعاة التقليب الجيد قبل الاستخدام .

السلامة:

تتم المناولة بعناية. قبل وأثناء الاستخدام يتم مراجعة جميع ملصقات السلامة على العبوات ، يتم مراجعة نشرات السلامة لمنتجات همبل واتباع جميع النظم والقوانين المحلية والوطنية. يراعى تجنب الاستنشاق و ملامسة الجلد والعيون والابتلاع. يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة ضد أي احتمال لحدوث اشتعال او انفجار كذلك ضد حدوث أي ضرر للبيئة. يتم التطبيق فقط في أماكن جيدة التهوية.

يلغي دليل بيانات المنتج هذا كافة الأدلة الصادرة قبله ، للتعريف ومجال العمل ارجع للمكررات التوضيحية لنشرات بيانات المنتجات السارية و المعمول بها . تمثل البيانات والمواصفات والتوجيهات والتوصيات الواردة في هذا الدليل فقط نتائج اختبارات أو خبرات تم الحصول عليها تحت ظروف مراقبة ومعروفة . ويجب أن يتم تحديد دقة وكفاءة وشمولية أو ملائمة بيانات المنتجات الواردة في هذا الدليل تحت الظروف الحقيقية التي يرغب في استخدام المنتج فيها بواسطة المشتري / المستهلك وحده فقط . يتم تقديم المنتج مع كافة المساعدات الفنية حسب الشروط العامة للمبيعات ، التسليم والخدمات في فيرنا ، إلا إذا تم الاتفاق خطيا على غير ذلك . يخلي المنتج أو الموزع طرفه ويتنازل المشتري / المستهلك عن كل الدعاوى التي تشمل ، أي مسؤولية من مسؤوليات المنتج / الموزع تجاهه والتي تشمل على سبيل المثال الإهمال ، إلا فيما هو وارد في "الشروط العامة" المتكورة عن كافة النتائج ، الأضرار أو الخسائر المباشرة وغير المباشرة أو الأضرار الناجمة عن استخدام المنتجات حسب ما هو موصى به أعلاه بدليل بيانات المنتج أو غيرها . من الممكن تغيير بيانات المنتج الفنية بدون إشعار وتصبح لاغية بعد مضي خمس سنوات من صدورها .
أصدرت من قبل شركة أصباغ فيرنا .