

بيانات المنتج

فيرنا أكوماريل 990SY

فيرنا أكوماريل 990SY تشطيب ذو أساس مائي وقوام كالمعجون ،صمم خصيصا كي يصلح تطبيقه بالبروه (المشحاف) او بسكين المعجون ثم يصقل باستخدام سكين المعجون لكي يعطي الشكل الرخامي والسطح الأملس المحاكي للتشطيب الخاص بجدران مدينه فينيسيا .يعطي سطحا غايه في النعومه وهو سهل التطبيق مما يمكن الشخص المنفذ من الحصول على الشكل والتشطيب المطلوبين بسرعه وسهوله .ذاتي الصقل ويعطي بعد صقله مظهرا لامعا .

مثالي للاستخدام الداخلي للحوائط والأسقف والقواطع وخلافه.

الوصف:

مجال الاستعمال:

الخرسانة واللياسة الأسمنتية والجبسية وألواح اللياسة والألواح وخلافه.

الأسطح:

الخواص الفيزيائية:

الألوان/رقم درجة اللون:	حسب مجموعه مختاره من الألوان
المظهر / التشطيب:	لامع بعد الصقل
نسبة المحتوى الصلب بالحجم:	52±2 %
معدل الفرد النظري:	12.3 م ² /لتر - 30 ميكرون *
نقطة الوميض:	<66 درجة مئوية
الوزن النوعي:	1.65 كجم/لتر
زمن جفاف اللمس:	2 ساعة (20 درجة مئوية)،(يتوقف زمن جفاف اللمس على سمك الطبقة)
جاهز للصقل :	من 15 دقيقه حتى 1 ساعه بعد تطبيق الوجه النهائي(يتوقف على درجه الحراره والرطوبه النسبيه)
*يعتمد معدل الفرد العملي على حاله وطريقه التطبيق ومدى مهاره الشخص المنفذ .	
الخواص الفيزيائية للمنتج قابلة للتغير في حدود المسموح به بالتصنيع.	
لمعلومات إضافية يرجى الرجوع "للمكرات التوضيحية".	

إرشادات التطبيق:

البروه(المشحاف)سكينه المعجون ،اداة التلميع بالطاقه.

ادوات التطبيق :

–يتم تأسيس السطح وتسويته بالأساس والمعجون المناسبين(راجع التفاصيل ادناه).
–بعد التأكد من استواء السطح تماما يتم تطبيق وجه بطانه منفيرنا ايملشن المطفي 588SY بلون اقرب ما يكون للون فيرنا أكوماريل 990SY المختار ، ثم بعد جفاف وجه البطانه يتم صنفرته لتنعيم السطح تماما .
–يطبق ثلاثه اوجه من فيرنا أكوا ماريل 990SY مع مراعاة جفاف كل وجه قبل تطبيق الوجه التالي له، ويراعى ان يتم التطبيق بالطريقه الفنيه الخاصه لضمان الحصول على الشكل النهائي المرغوب.
–يصقل السطح بالحف بنفس الأداة المستخدمه بالتطبيق للحصول على المظهر الفينيسي المرغوب ،يجب ان تتم عمليه الصقل بعد مده زمنيه من 15 الى 60 دقيقه بعد تطبيق الوجه النهائي، يمكن ان تحدث بعض الاختلافات باللون باختلاف الزمن الذي اجري به الصقل

طريقة التطبيق

بيانات المنتج

المخفف (الحد الأقصى حجما):	لا يوجد
تنظيف الأدوات:	ماء عذب
فترة إعادة الطلاء (حد أدنى):	1 ساعة (20 درجة مئوية)
فترة إعادة الطلاء (حد أقصى):	لا يوجد
ملحوظه:	يمكن ان يختلف زمن الجفاف باختلاف درجة الحرارة والرطوبة النسبية .في حال مرور وقت طويل بعد تطبيق الوجه النهائي ولم تجري عملية الصقل ،يمكن الصقل بعد تطبيق وجه آخر من المنتج ثم الصقل في مده زمنيه من 15 الى 60 دقيقة .
حالة السطح:	يجب ان يكون السطح تام المعالجة ، صلبا ، جافا وخاليا من الغبار والرمال وطبقات الدهانات السابقة المفككة ، كذلك من خبث الخرسانة والأوساخ والشحوم والزيوت. يوصى بتطبيق الأساس قبل تطبيق المعجون/المالي الذي تم توصيفه. في حالة إصلاح أماكن محددة من السطح بالمعجون (تلقيط) يتم تطبيق طبقة أخرى من الأساس فوق المعجون بهذه المناطق قبل الشروع في تطبيق الطبقات النهائية.
التأسيس:	فيرنا أساس ذومذيب 26630 أو فيرنا أساس مائي 283SY
الملء	فيرنا معجون داخلي 38840 او فيرنا معجون ماستيك 386SY
المراجع:	شرح توضيحي لنشرة معلومات المنتج.
العبوات:	متوفر في عبوات 3.79 لتر و 1 لتر .
مدة الصلاحية:	24 شهرا من تاريخ الانتاج.
التخزين و المناولة:	يجب تخزين المنتج وفقا للنظم والقوانين المحلية وأن يتم التخزين بأماكن جافة وجيدة التهوية أن تكون بمعزل عن درجات الحرارة المرتفعة وكذلك عن أشعة الشمس المباشرة ، يجب غلق العبوات بإحكام بعد فتحها للاستخدام ، مع مراعاة التقليب الجيد قبل الاستخدام.
السلامة:	تتم المناولة بعناية. قبل وأثناء الاستخدام يتم مراجعة جميع ملصقات السلامة على العبوات ، يتم مراجعة نشرات السلامة لمنتجات فيرنا واتباع جميع النظم والقوانين المحلية والوطنية. يراعى تجنب الاستنشاق و ملامسة الجلد والعيون والابتلاع. يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة ضد أي احتمال لحدوث اشتعال او انفجار كذلك ضد حدوث أي ضرر للبيئة. يتم التطبيق فقط في أماكن جيدة التهوية.

يلغي دليل بيانات المنتج هذا كافة الأدلة الصادرة قبله ، للتعريف ومجال العمل ارجع للمتكررات التوضيحية لنشرات بيانات المنتجات السارية و المعمول بها. تمثل البيانات والمواصفات والتوجيهات والتوصيات الواردة في هذا الدليل فقط نتائج اختبارات أو خبرات تم الحصول عليها تحت ظروف مراقبة ومعروفة. ويجب أن يتم تحديد دقة وكفاءة وشمولية أو ملائمة بيانات المنتجات الواردة في هذا الدليل تحت الظروف الحقيقية التي يرغب في استخدام المنتج فيها بواسطة المشتري / المستهلك وحده فقط . يتم تقديم المنتج مع كافة المساعات الفنية حسب الشروط العامة للمبيعات ، التسليم والخدمات في فيرنا ، إلا إذا تم الاتفاق خطيا على غير ذلك. يخلي المنتج أو الموزع طرفه ويتنازل المشتري / المستهلك عن كل الدعاوى التي تشمل ، أي مسؤولية من مسؤوليات المنتج / الموزع تجاهه والتي تشمل على سبيل المثال الإهمال ، إلا فيما هو وارد في "الشروط العامة" المذكورة عن كافة النتائج ، الأضرار أو الخسائر المباشرة وغير المباشرة أو الأضرار الناجمة عن استخدام المنتجات حسب ما هو موصى به أعلاه بدليل بيانات المنتج أو غيرها . من الممكن تغيير بيانات المنتج الفنية بدون إشعار وتصبح لاغية بعد مضي خمس سنوات من صدورها .
أصدرت من قبل شركة أصباغ فيرنا .