



بيانات المنتج VERNALIN ENAMEL 52140 :

الوصف:

طلاء مينا أكيد لامع يشكل طبقة مقاومة للعوامل الجوية. وهو مرن ومقاوم لمياه البحر وكذلك انسكابات الزيوت المعدنية والهيدروكربونات الأليفاتية الأخرى.

الاستخدام الموصى به:

كطبقة نهائية متعددة الأغراض في نظام الأكيد على الأسطح الفولاذية والخشبية في الداخل والخارج في البيئات ذات التآكل الخفيف إلى المتوسط.

درجة حرارة الخدمة:

الحد الأقصى (في الظروف الجافة فقط): ١٢٠ م° / ٢٨٤ ف°
(هذه الحرارة قد تسبب اصفرار/تغيير في اللون)

الشهادات / الموافقات:

معتمد كمادة منخفضة انتشار اللهب من قبل السلطات الدنماركية والفرنسية والإسبانية والسنغافورية وفقاً لقرار المنظمة البحرية الدولية. IMO 61(67)

التوفر:

جزء من تشكيلة المجموعة. التوفر المحلي يخضع للتأكيد.

الثوابت الفيزيائية:

الخاصية	الأبيض / 10000	الأسود / 19990
اللمسة النهائية	لامع	لامع
المواد الصلبة الحجمية %	٤٦ ± ١	٤٣ ± ١
معدل الانتشار النظري	١٥.٣ م ^٢ /لتر - ٣٠ ميكرون	١٤.٣ م ^٢ /لتر - ٣٠ ميكرون
درجة الوميض	٣٨ م° [١٠٠ ف°]	٣٨ م° [١٠٠ ف°]
الكثافة النوعية	١.١ كغ/لتر [٩.٢ رطل/غالون أمريكي]	٠.٩ كغ/لتر [٧.٥ رطل/غالون أمريكي]
جاف سطحياً	٢ ساعة (تقريباً) عند ٢٠ م° / ٦٨ ف°	٢ ساعة (تقريباً) عند ٢٠ م° / ٦٨ ف°

الخاصية	الأبيض / 10000	الأسود / 19990
جاف باللمس	٦ ساعات (تقريبًا) عند ٢٠°م / ٦٨°ف	٦ ساعات (تقريبًا) عند ٢٠°م / ٦٨°ف
محتوى المركبات العضوية المتطايرة	٤٣٠ غرام/لتر - ٣.٦ رطل/غالون أمريكي	٤٥٥ غرام/لتر - ٣.٨ رطل/غالون أمريكي

يتوفر نطاق واسع من الألوان عبر نظام Verna Multi-tint

تفاصيل التطبيق:

- طريقة التطبيق: رش هوائي، رش بدون هواء، فرشاة/أسطوانة.
- مخفف الطلاء (أقصى نسبة) 08230 (5% للرش بدون هواء والفرشاة)، 08230 (15% للرش الهوائي).
- تنظيف الأدوات: مخفف 08230.
- سُمْك الغشاء المُشار إليه (جاف): ٣٠ ميكرون / ١.٢ ميل.
- سُمْك الغشاء المُشار إليه (رطب): ٧٥ ميكرون / ٣ ميل.
- فترة إعادة الطلاء (الحد الأدنى): ٨ ساعات (عند ٢٠°م / ٦٨°ف).

السلامة:

يتعامل بحذر. قبل وأثناء الاستخدام، لاحظ جميع ملصقات السلامة على العبوة وعبوات الطلاء، واستشر أوراق بيانات سلامة المواد من HEMPEL، واتبع جميع لوائح السلامة المحلية أو الوطنية. تجنب الاستنشاق، وتجنب ملامسة الجلد والعينين، ولا تبتلع. اتخذ الاحتياطات ضد مخاطر الحريق أو الانفجار المحتملة بالإضافة إلى حماية البيئة. قم بالتطبيق فقط في مناطق جيدة التهوية.

ملاحظات إضافية :

- الألوان: بعض الألوان الحمراء والصفراء الخالية من الرصاص قد يتغير لونها عند التعرض لأجواء تحتوي على الكلور. قد تتغير ألوان الأصباغ التي تحتوي على الرصاص عند التعرض لأجواء تحتوي على كبريتيد.
- إعادة الطلاء: إذا تم تجاوز الحد الأقصى لفترة إعادة الطلاء، يوصى بتهشير السطح لضمان التصاق الطبقات.
- ملاحظة مهمة: VERNALIN ENAMEL 52140: مخصص للاستخدام من قبل المحترفين فقط.